



TOEPASSING

Als grond- en plamuurlaag voor alle houtsoorten binnenshuis met grove poriën zoals meranti, afzelia of plaatmateriaal zoals multiplex, triplex. Tevens geschikt voor plaatsen waar geen mesplamuur kan worden aangebracht zoals houten lijstwerk, deurkozijnen.



APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: kwast
- Type verdunning: gebruiksklaar
- Schoonmaken gereedschap: water

AQUA KWASTPLAMUUR

BESCHRIJVING

Bolivia Aqua Kwastplamuur is een goed vullende, reukloze, sneldrogende, waterverdukbare kwastplamuur voor houtwerk binnen. Door zijn grote vulkracht ook geschikt voor het vullen/egaliseren van poriën, nerven en kleine spijkergaatjes. De goede schuur- en afbouwbaarheid maakt het mogelijk om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, klaar om af te lakken.

EIGENSCHAPPEN

Theoretisch verbruikt:	min. 5 m ² /l, sterk afhankelijk van applicatie en ondergrond
Kleur:	wit
Laagdikte:	tot 1 mm
Vlampunt:	niet vast te stellen
Stofdroog:	na ca. 1 uur
Vaste stofgehalte:	ca. 77 gew.%
Overschilderbaar/schuurbaar:	na ca. 2 tot 4 uur (afhankelijk van aangebrachte laagdikte), met synthetische verf en na 12 uur met een watergedragen verfsysteem
Verpakking:	blik 1 liter
Dichtheid:	1,4 kg/l
Viscositeit:	dik vloeibaar
Opslag:	In goed gesloten verpakking vorstvrij bewaren

VERWERKING

Bolivia Aqua Kwastplamuur overvloedig aanbrengen met de kwast, rechtstreeks op het kale hout. Na droging (min. 2-4 uur) schuren (korrelgrootte 220). Indien nodig kan na droging nog een laag worden aangebracht.

BELANGRIJK!

Houtsoorten welke doorbloeding kunnen vertonen (o.a. merbau, afzelia) niet afwerken met watergedragen verven.

